

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
17. November 2005 (17.11.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/108937 A2


(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01J**
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/051734
(22) Internationales Anmeldedatum:
20. April 2005 (20.04.2005)
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 022 071.9 5. Mai 2004 (05.05.2004) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **TESA AG** [DE/DE]; Quickbornstrasse 24, 20253
Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **NEUHAUS-STEIN-
METZ, Hermann** [DE/DE]; Amselweg 9A, 22926
Ahrensburg (DE). **PERLBACH, Dennis** [DE/DE]; Ri-
ethal 9, 21629 Neu Wulmstorf (DE). **MÜLLER, Dieter**
[DE/DE]; Stader Strasse 59, 27449 Kutenholz-Mulsum
(DE).
(74) Gemeinsamer Vertreter: **TESA AG**; Quickbornstrasse
24, 20253 Hamburg (DE).
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DOSING FILM AND ASSOCIATED METHOD

(54) Bezeichnung: DOSISMESSFILM UND DOSISMESSVERFAHREN



(57) Abstract: The aim of the invention is to provide a dosing film (100) for measuring UV rays and/or electron beams and comprising a radiation-sensitive layer (11), with improved characteristics. To this end, covering films (10, 12) are provided on both sides of the radiation-sensitive layer (11). The invention also relates to a dosing method, and to a use of the inventive dosing film (100).

(57) Zusammenfassung: Um einen Dosismessfilm (100) für die Messung von UV-Strahlen und/oder Elektronenstrahlen mit einer strahlensensitiven Schicht (11) zu schaffen, der verbesserte Eigenschaften aufweist, wird vorgeschlagen, dass auf beiden Seiten der strahlensensitiven Schicht (11) Deckfolien (10, 12) vorgesehen sind. Des Weiteren wird ein Dosismessverfahren sowie eine Verwendung des Dosismessfilms (100) angegeben.

WO 2005/108937 A2



MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**tesa Aktiengesellschaft
Hamburg**

5

Beschreibung

Dosismessfilm und Dosismessverfahren


10 Die Erfindung betrifft einen Dosismessfilm für die Messung von UV-Strahlen und/oder Elektronenstrahlen mit einer strahlensensitiven Schicht sowie ein Dosismessverfahren und eine Verwendung des Dosismessfilms.

Ein Dosismessfilm für Elektronenstrahlen wird von der Firma tesa AG, Hamburg
15 hergestellt. Bei diesem Film ist eine 20 µm dicke strahlenempfindliche Schicht auf einem 50 µm dicken Polyesterfilm angeordnet. Die strahlenempfindliche Schicht besteht im Wesentlichen aus einem Polyesterlack und dem strahlenempfindlichen Farbstoff Pararosanilin-nitril. Zur Herstellung des Messfilms werden die Bestand-
teile der Schicht in einem Lösungsmittel gemischt und auf den Polyesterfilm auf-
20 getragen. Anschließend wird das Lösungsmittel der Schicht in einem Trockner wieder entzogen.

Die Farbreaktion von Pararosanilin-nitril in der Dosimeterfolie durch Strahlung ist nachstehend wiedergegeben:

25

2



Der im Messfilm enthaltene strahlenempfindliche Farbstoff Pararosanilin ist unbe-
 strahlt transparent. Mit zunehmender Strahlendosis verfärbt er sich stärker ins
 Rote, da grünes Licht mit dem Wellenlängenmaximum bei etwa 550 nm durch den
 5 Farbstoff absorbiert wird.

Für die Transmission von grünem Licht durch den Film gilt die Beziehung:

$$T_{gr} = T_{gr0} * e^{-(a*d+b*D*d)}$$

10

mit

T_{gr0} = Konstante, ca. 0,88, da ein Teil des einfallenden Lichtes von der Oberfläche
 reflektiert wird.

T_{gr} = Transmission von grünem Licht

15 a = strahlungsunabhängiger Absorptionskoeffizient

d = Dicke der strahlenempfindlichen Schicht

b = Absorptionskoeffizient, der die Strahlenempfindlichkeit des Films definiert

D = Elektronenstrahlendosis

3

Für die erhaltene Elektronenstrahldosis folgt also bei einer gemessenen Transmission:

$$D = -\frac{\ln(T_{gr}/T_{gr0})}{b * d} - \frac{a}{b}$$

5

Aus der Formel ist ersichtlich, dass Dickenschwankungen der strahlenempfindlichen Schicht zu Messabweichungen in der gleichen prozentualen Größe führen. Schichtdicken von 20 µm sind aber nur mit erheblichem Aufwand mit geringen Dickenabweichungen herzustellen.

10

Die tesa AG stellt darum einem zweiten Dosismessfilm für Elektronenstrahlen her, bei dem Eisenoxid in die strahlenempfindliche Schicht gemischt wird. Im unbestrahlten Zustand hat die mit Eisenoxid versetzte Schicht bei rotem und grünem Licht den gleichen Absorptionskoeffizienten a . Zusätzlich ist die Transmission T_{rt} von rotem Licht bei etwa 650 nm unabhängig von der Elektronenstrahldosis.

15

Die Transmission T_{rt} von rotem Licht wird darum zur Dickenkorrektur eingesetzt gemäß der dem Fachmann bekannten Beziehung:

20

$$T_{rt} = T_{rt0} * e^{-a*d}$$

Für die Elektronenstrahldosis D erhält man bei Einbeziehung der Transmission von grünem und rotem Licht mit der gegebenen Voraussetzung $T_{rt0} = T_{gr0}$:

25

$$D = \left(\frac{\ln(T_{rt})}{\ln(T_{gr})} - 1 \right) * b$$

Von der Firma Polymer-Physik, Tübingen wurde zu dem Film ein entsprechendes Messgerät hergestellt, bei dem rotes und grünes Licht durch je eine nebeneinander angeordnete grüne und eine rote Leuchtdiode erzeugt wird. Die Transmis-

sionen des Messfilms werden durch zwei Fototransistoren, die den Leuchtdioden gegenüber sitzen, gemessen. Das Gerät zeigt dem Benutzer die Elektronenstrahldosis direkt in der üblichen Einheit „kilo Gray“ (kGy) an.

- 5 Der Dosismessfilm wird hauptsächlich für Elektronenstrahlanlagen benutzt, bei denen zu bestrahlendes bahnförmiges Material durch einen Elektronenstrahler gefahren wird und eignet sich für Elektronenstrahldosen von ca. 3 bis 50 kGy.

10 Für die Bestimmung von UV-Strahlendosen an industriellen UV-Anlagen gibt es bisher keine Dosismessfilme, die eine ausreichende absolute Genauigkeit zur Kalibrierung von UV-Strahlern haben. Betreiber von UV-Anlagen setzen darum im Wesentlichen scheibenförmige elektronische Geräte, die auf die durch die UV-Anlage laufende Bahn geklebt werden, ein. Da zum Beispiel das Dosismessgerät „Power Puck“ von der Firma EIT, USA einen Durchmesser von ca. 100 mm
15 und eine Dicke von ca. 15 mm hat lassen sich diese Messgeräte nicht durch UV-Anlagen fahren, bei denen die UV-Strahler über Umlenkwalzen zum Fördern bahnförmigen Materials angeordnet sind.

Da hier keine Alternativen mit ausreichender Genauigkeit zur Verfügung stehen
20 muss die Qualitätssicherung aufwendig über Produktmerkmale betrieben werden. Zudem verlieren übliche elektrisch betriebene UV-Strahler in den ersten 1000 Betriebsstunden ca. 20 % ihrer Intensität und sind empfindlich gegen Verschmutzung. Somit gestaltet sich eine Ursachenanalyse für Schwankungen der Produktqualität ohne UV-Dosismessungen schwierig.

25 Weiterhin wird z. B. mit dem beschriebenen „Power Puck“ bei Anlagen zum Fördern bahnförmigen Materials die Dosis ca. 15 mm oberhalb der Bahn und nicht auf der Bahn selbst bestimmt und auch schräg einfallende Strahlung wird wegen der Messaufnahmegeometrie nur unzulänglich erfasst wodurch erhebliche
30 Abweichungen zur Strahlendosis im Produkt auftreten können.

Noch problematischer wird die Situation bei dreidimensionalen Formteilen, die durch UV-Anlagen gefahren werden. Hier ist eine richtige ortsabhängige Bestimmung der Dosis auf der Oberfläche der Formteile mit einem „Power Puck“ praktisch unmöglich.

5

Der weiter oben beschriebene Dosismessfilm der tesa AG für Elektronenstrahlen färbt sich bei Bestrahlung mit UV-Licht rot. Allerdings zeigt er für UV-Strahlen keine reproduzierbaren Abhängigkeiten, so dass er für den kommerziell wesentlich interessanteren Bereich der UV-Bestrahlung nicht einsetzbar ist. Zusätzlich ist
10 der eingesetzte Farbstoff Pararosanilin zu empfindlich für den interessierenden UV-Dosisbereich. Außerdem erfolgt oberhalb von ca. 60 °C ein thermisch bedingter Farbumschlag. Die strahlenbedingte Erwärmung liegt an den meisten Anlagen zur UV-Polymerisation und UV-Vernetzung oberhalb dieser Temperatur.

15 Ausgehend von diesem Stand der Technik ist der Fachmann vor die Aufgabe gestellt, einen Dosismessfilm anzugeben, mit dem sowohl Elektronenstrahlung als auch UV-Strahlung mit hinreichender Messgenauigkeit insbesondere bei flexiblem zu bestrahlendem Material erfassbar ist. Des Weiteren soll ein entsprechendes Dosismessverfahren angegeben werden.

20

Diese Aufgaben werden durch die in den Ansprüchen 1 und 11 angegebenen Merkmale gelöst. Eine Verwendung des Dosismessfilms ist in Anspruch 17 angegeben. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen sind jeweils in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

25

Der Kerngedanke der Erfindung besteht darin, dass man ein reproduzierbares Verhalten des Dosismessfilms für UV-Strahlen erhält, wenn der Dosismessfilm beidseitig blasenfrei abgedeckt wird, wobei die Deckfolie, die dem UV-Strahler zugewandt ist, durch ein geeignetes Material und eine geeignete Dicke die
30 Strahlendosis soweit reduziert, dass die strahlenempfindliche Schicht des Dosismessfilms eine geeignete UV-Dosis erhält und sich nicht überhitzt. Es versteht sich, dass in dem Dosismessfilm auch mehrere unterschiedliche strahlensensiti-

ven Schichten angeordnet sein können, die insbesondere für unterschiedliche Strahlungsarten empfindlich sind, und die gemeinsam beidseitig mit Deckfolien abgedeckt sind. Entscheidend hierbei ist, dass die Deckfolien unmittelbar vollflächig und ohne eingeschlossene Luftpolster an der strahlensensitiven Schicht anliegen.

Der Vorteil der Erfindung besteht darin, dass mit den Deckfolien wie im Folgenden beschrieben eine Inhibierung der strahlensensitiven Schicht durch Luftsauerstoff oder sonstige Einflüsse vermieden wird. Beispielsweise kann der Dosismessfilm einer mechanischen Belastung ausgesetzt werden, in dem er über Umlenkwalzen geführt und derart Knick- oder Biegevorgängen unterworfen wird. Die zusätzlich Abdeckfolie beziehungsweise die beiderseits angebrachten Deckfolien schützen die UV-sensitive Schicht vor Abrieb, so dass auch nach oder während einer mechanischen Belastung eine optische Kontrolle einer Strahlenbelastung, der der Dosismessfilm ausgesetzt war, überprüft werden kann. Mit der zusätzlichen Abdeckfolie sind insbesondere sehr dünne strahlungsempfindliche Schichten handhabbar, die z. B. in ESH-Dosismessfilmen verwendet werden. Dabei werden vorzugsweise derartige strahlensensitiven Schichten verwendet, die sowohl für UV-Strahlung als auch für Elektronenstrahlen sensitiv sind.

Mit der zusätzlichen Deckfolie wird eine unzulässige Erwärmung durch Temperatureinflüsse während der Bestrahlung der strahlensensitiven Schicht beziehungsweise eine zu hohe Strahlenbelastung durch Reduzierung der in der strahlungsempfindlichen Schicht ankommenden Strahlung erreicht. Dies kann vom Fachmann durch eine geeignete Auswahl der Dicke und des Materials der Deckfolien ausgeführt werden.

Mit einer in Anspruch 2 angegebenen Ausgestaltung ist es möglich, mit einem Dosismessfilm sowohl UV-Strahlung als auch Elektronenstrahlen auszumessen. Ein hierfür geeigneter Farbstoff in der strahlensensitiven Schicht ist das dem Fachmann bekannte Pararosanilin, das in einem geeigneten Trägermaterial eingearbeitet werden kann.

Zusätzlich kann in der strahlensensitiven Schicht ein Trübungsmittel, insbesondere Eisenoxyd, vorgesehen sein wie im Anspruch 3 gekennzeichnet. Hiermit können, wie vorstehend ausgeführt, Messfehler durch Dickenschwankungen eliminiert werden.

Vorzugsweise ist die strahlensensitive Schicht nach Anspruch 4 in einer Dicke von 1 bis 150 µm und insbesondere in einer Dicke von 2 bis 50 µm ausgeführt, um derart einen flexiblen Dosismessfilm zu erhalten, der auch auf flexible Materialien, die beispielsweise in einer Bestrahlungsanlage über Umlenkwalzen geführt werden, aufgeklebt werden kann.

Zur Absorption der UV-Strahlung in der Deckfolie ist in Anspruch 5 vorgeschlagen, dass diese in einer derartigen Dicke ausgeführt ist, dass vorzugsweise 0,1 bis 95 % und insbesondere 1 bis 50 % der auf den Dosismessfilm auftreffenden UV-Strahlung und hier insbesondere der UVC-Strahlung die strahlensensitive Schicht erreicht. Die Wahl wird entsprechend der gewünschten Filmempfindlichkeit getroffen.

Als Materialien für die Deckfolien sind nach Anspruch 6 Kunststoffe und/oder beschichtetes Papier vorgeschlagen, wobei der Kunststoff vorzugsweise aus den folgenden Materialien: PET, PP, PE, PVC und PS gewählt wird.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung in Anspruch 7 besteht eine oder beide der Deckfolien aus einer aufgedampften metallischen Spiegelschicht, die einen Teil der Strahlung reflektiert in Abhängigkeit der Dicke, in der sie aufgedampft wird. Dabei kann diese metallisierte Spiegelschicht selbst bereits strahlensensitiv ausgeführt sein.

Zum Aufbringen der strahlensensitiven Schicht auf die erste Deckfolie ist nach Anspruch 8 vorgeschlagen, dass die strahlensensitive Schicht beziehungsweise deren Bestandteile in hierfür geeigneten Lösungsmitteln gelöst und auf der

Deckfolie abgeschieden werden. Das Abscheiden erfolgt dabei insbesondere in einer solchen Dicke, dass die strahlensensitive Schicht selbst über eine ausreichende Eigenstabilität verfügt, so dass sie von der Deckfolie wiederum abziehbar ist. Die Haftkraft zwischen der Deckfolie und der strahlensensitiven Schicht kann
5 dabei vom Fachmann in gewünschter Größe durch eine Vorbehandlung der Deckfolie eingestellt werden. Beispielsweise wird die Deckfolie in einer Corona-anlage vorbehandelt.

Zum Anbringen des Dosismessfilms auf einem gewünschten Substrat ist entsprechend dem Anspruch 9 zumindest eine der Deckfolien auf ihrer nach außen weisenden Seite mit einer Klebeschicht versehen, um den Dosismessfilm auf dem Substrat aufzukleben. Zur Handhabung des Dosismessfilms, der üblicherweise zu einer Rolle aufgewickelt ist, ist diese Klebeschicht selbst mit einer weiteren Trennschicht vorzugsweise in Form eines Releaseliners versehen beziehungsweise
10 15 ist die gegenüberliegende andere Deckfolie an ihrer nach außen weisenden Seite antiadhäsiv ausgerüstet.

Zur Verbindung der Deckfolien mit der strahlensensitiven Schicht ist im Anspruch 10 ausgeführt, dass diese jeweils mit Klebeschichten miteinander verbunden sind. Als Klebstoffe kommen insbesondere lösungsmittelhaltige Kleber
20 oder Hotmelt-Kleber in Betracht.

Die UV-Strahlenvernetzung hat in der Verfahrenstechnik breite Anwendungsgebiete gefunden beispielsweise bei der Vernetzung und Polymerisation von
25 Lacken, Drucktinten und Klebmassen, die auf Trägermaterialien wie Folien, Geweben, Fliesen, Holz oder Metall beschichtet werden können. Weiterhin werden UV-Strahlen eingesetzt zum Sterilisieren unterschiedlicher Gegenstände und bei der Chip- und Platinenherstellung in der Elektronikindustrie.

30 Zur Messung von bestrahlten UV-Dosismessfilmen wurde ein Messgerät entwickelt, dass auf dem weiter oben beschriebenen Messprinzip des Gerätes von Firma Polymer-Physik aufbaut. Es enthält aber anstelle je einer Leuchtdiode für

rot und grün nur eine Leuchtdiode, die elektronisch auf beide Farben umschaltbar ist. Dadurch wird für beide Wellenlängen an exakt der gleichen Stelle gemessen, wodurch die Messgenauigkeit deutlich erhöht wird. Weiterhin wird nur ein Fototransistor benötigt, so dass ein zeitliches Driften eliminiert wird.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Dosismessfilm jeweils mit Licht unterschiedlicher Wellenlängen von ein und derselben Lichtquelle bestrahlt wird, so dass wie vorstehend ausgeführt Messfehler oder eine zeitliche Drift der Messergebnisse ausgeschlossen sind.

10

Typische Bestrahlungsvorrichtungen, bei denen das Dosismessverfahren zum Einsatz kommt, weisen Strahlungsvorrichtungen mit Strahlerleistungen von 40 bis 240 W/cm je Strahler auf, wobei die UV-Anlagen aus 1 bis 10 oder mehr röhrenförmigen Strahlern bestehen können. Das Dosismessverfahren ist auch für Strahler geringerer Leistung und mit anderen Bauformen geeignet. Die mit dem entwickelten UV-Dosismessfilm messbaren Strahlungsdosen, bei denen sich der Film linear verhält, bewegen sich zwischen 0,5 bis 50 mJ/cm² wenn keine besonderen Maßnahmen zum Kühlhalten des Films getroffen werden. Selbstverständlich können die Dosismessfilme zusätzlich gekühlt werden, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wenn der Film nicht unmittelbar an einem leistungsintensiven UV-Strahler vorbeiläuft oder nicht übermäßig erwärmt wird bleibt er bis ca. 200 mJ/cm² linear. Die vorstehend genannten Strahlungsdosen korrelieren dabei mit dem vom "Power Puck" für UV-C-Strahlung gemessenen Werten. Da bei den am Markt erhältlichen elektronischen UV-Dosimetern Sensoren mit verschiedenen Wellenlängen und Bandbreiten verwendet werden, kann man unterschiedliche Produkte mit den jeweils benötigten UV-Strahlungsdosen bestrahlen.

25

Vorzugsweise wird wie im Anspruch 12 angegeben das Licht der unterschiedlichen Wellenlängen mit einer dem Fachmann bekannten Fotodiode erzeugt, die einfach handhabbar und langlebig ist.

30

Weiterhin können nach Anspruch 13 beliebig lange Dosismessfilme oder Filmstreifen motorisch durch das Messgerät gezogen werden, so dass beliebige Endlosmaterialien mit den Dosismessfilmen bestückt und in gewünschter Weise bestrahlt werden können.

5

Nach Anspruch 14 werden mit dem Fachmann bekannten verfahrenstechnischen Mitteln die Messwerte des Messgeräts von einem Computer ausgelesen beziehungsweise unmittelbar an diesen übertragen und vorzugsweise zum Zwecke der einfachen Überwachung in der Einheit "mJ/cm²" angezeigt.

10

Besonders werden nach Anspruch 16 energiereiche UV-C-Strahlen oder eine noch energiereichere elektromagnetische Strahlung mit dem Dosismessverfahren beziehungsweise dem Dosismessfilm ausgemessen, da ein gewünschter Anteil der Strahlung in der zusätzlichen Deckfolie absorbiert wird.

15

Vorzugsweise eignet sich das Dosismessverfahren unter Verwendung des Dosismessfilms zur Durchführung in einem vorstehend beschriebenen Messgerät mit einer zwischen zwei unterschiedlichen Farben umschaltbaren Lichtquelle.

20

Ebenso ist es möglich, dass eine ortsabhängige Darstellung der gesamten auf den Dosismessfilm einwirkenden UV-Strahlung beispielsweise in einem auf einem Computerbildschirm wiedergegebenen Diagramm angezeigt wird, um z. B. die gesamte Bahnbreite eines zu bestrahlenden Materials überwachen zu können.

25

Insbesondere ist hierbei das Bestrahlen über die gesamte Breite eines bahnförmigen Materials sowie die Kontrolle durch den erfindungsgemäßen Dosismessfilm möglich. Des Weiteren können auch dreidimensionale Teile, die mit dem Dosismessfilm beklebt sind, in gewünschter Weise bestrahlt werden, wobei durch den Dosismessfilm die gesamte Strahlendosis auf der Oberfläche des dreidimensionalen Objekts ausmessbar ist.

30

Für jede hergestellte Charge des Dosimeterfilms wird ein Empfindlichkeitsfaktor bestimmt, der auf den Filmrollen vermerkt wird. Dieser Empfindlichkeitsfaktor ist als Parameter in das Messgerät speicherbar. Damit ist die Kalibrierbarkeit der Messgeräte für die Zukunft sichergestellt.

5

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: einen Dosismessfilm im Querschnitt.

10

Aus der Darstellung in Figur 1 ist der Aufbau eines Dosismessfilms 100 ersichtlich. Er besteht im Wesentlichen aus einer Deckfolie, die als Trägerfilm 10 dient, aus einem hierfür geeigneten elastischen Kunststoffmaterial mit einer vom Fachmann wählbaren Materialstärke. Auf dem Trägerfilm 10 ist eine UV-sensitive und/oder elektronenstrahlsensitive Schicht 11 aufgebracht, beispielsweise aus einer Lösung abgeschieden, die unter dem Einfluss einer ultravioletten Strahlung, beispielsweise eine Farbänderung durchläuft. Die Ausgestaltung der UV-sensitiven Schicht 11 ist vom Fachmann beliebig wählbar. Zum Schutz der UV-sensitiven Schicht 11 vor mechanischen und insbesondere vor zu hohen Strahlungseinflüssen ist auf der UV-sensitiven Schicht 11 eine Deckfolie 12 aufgebracht und in geeigneter Weise befestigt z. B. verklebt. Eine Klebeschicht 14 kann aus einem vom Fachmann wählbaren Klebstoff bestehen. Die UV-sensitive Schicht 11 kann auch mit dem Trägerfilm 10 verklebt sein. Die Deckfolie 12 verfügt über je nach Verwendung des Dosismessfilms 100 frei bestimmbare wärmeisolierende und/oder UV-absorbierende und/oder luftundurchlässige Eigenschaften. In bevorzugter Weise besteht die Deckfolie 12 sowie der Trägerfilm 10 aus einem elastischen Kunststoffmaterial oder aus beschichtetem Papier. Mit der Deckfolie 12 ist zusätzlich die mechanische Stabilität des Dosismessfilm 100 erhöht und es ist möglich, eine sehr dünne UV-sensitive Schicht 11 vorzusehen, um die Empfindlichkeit des Dosismessfilms 100 zu erhöhen. Somit kann der auf ein beliebiges Substrat 15 aufgeklebte Dosismessfilm 100 auch in einer UV-Anlage über Umlenkwalzen gefördert werden. Um den Dosismessfilm 100 an einer

30

- gewünschten Stelle fest anzubringen kann an der Unterseite des Trägerfilms 10 eine selbstklebende Haftschrift 13 vorgesehen sein. In der UV-Anlage wird das beispielsweise endlos hindurchgeführte Substrat 15 sowie der darauf aufgeklebte Dosismessfilm 100 von UV-Lampen 16 bestrahlt, wobei durch die Abdeck-
- 5 folie 12 nur das gewünschte Maß an UV-Strahlung auf die strahlensensitive Schicht 11 beziehungsweise das darunter liegende Substrat 15 einwirkt. Durch Kontrolle des Dosismessfilms 100 ist die tatsächliche Strahlungsmenge überwachbar beziehungsweise eine Bestrahlungsanlage kalibrierbar.
- 10 Die Figur 1 ist nicht maßstäblich, d. h., dass der Trägerfilm 10, die UV-sensitive Schicht 11 und die Deckfolie 12 jeweils auch andere als die hier dargestellten Materialstärken aufweisen können.

BEZUGSZEICHENLISTE

	10	Trägerfilm, Deckfolie
	11	UV-sensitive Schicht
5	12	Deckfolie
	13	Haftschicht
	14	Klebeschicht
	15	Substrat
	16	UV-Strahler
10		
	100	Dosismessfilm

Patentansprüche

1. Dosismessfilm (100) für die Messung von UV-Strahlen und/oder Elektronenstrahlen mit einer strahlensensitiven Schicht (11), **dadurch gekennzeichnet**,
5 dass auf beiden Seiten der strahlensensitiven Schicht (11) Deckfolien (10, 12) vorgesehen sind.
2. Dosismessfilm nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die
10 strahlensensitive Schicht (11) auf UV-Strahlung oder Elektronenstrahlen mit einer Färbung reagiert, insbesondere die strahlensensitive Schicht (11) den Farbstoff Pararosanilin-nitril enthält.
3. Dosismessfilm nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass in
15 der strahlensensitiven Schicht (11) ein Trübungsmittel insbesondere Eisen-oxyd enthalten ist.
4. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**,
20 dass die strahlensensitive Schicht (11) eine Dicke von 1 bis 150 µm insbesondere von 2 bis 250 µm aufweist.
5. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**,
dass die Deckfolien (10, 12) in einer derartigen Dicke ausgeführt ist, dass vor-
zugsweise 0,1 % bis 95 % und insbesondere 1 % bis 50 % der auf den
25 Dosismessfilm auftreffenden UV-Strahlung die strahlensensitive Schicht (11) erreicht.
6. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**,
dass die Deckfolien (10, 12) aus Kunststoff und/oder aus beschichtetem
30 Papier bestehen.

7. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine oder beide der Deckfolien (10, 12) aus einer aufgedampften metallischen Spiegelschicht bestehen bzw. mit einer aufgedampften metallischen Schicht versehen sind.
- 5
8. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die strahlensensitive Schicht (11) aus einem Lösungsmittel auf eine Deckfolie (10, 12) abgeschieden ist.
- 10
9. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass zumindest eine der Deckfolien (10, 12) auf ihrer nach außen weisenden Seite mit einer Klebeschicht versehen ist.
- 15
10. Dosismessfilm nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass die strahlensensitive Schicht (11) mit der Deckfolie (12) und/oder der Deckfolie (10) durch Klebeschichten miteinander verbunden sind.
- 20
11. Dosismessverfahren, insbesondere unter Verwendung eines Dosismessfilms (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass in einem Messgerät Licht mit zwei oder mehr verschiedenen Wellenlängen zur Bestimmung der optischen Transmission des Dosismessfilms (100) bei den verschiedenen Wellenlängen mit einer zwischen den verschiedenen Wellenlängen umschaltbaren Lichtquelle erzeugt wird.
- 25
12. Dosismessverfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Licht mit einer Fotodiode erzeugt wird.
- 30
13. Dosismessverfahren nach Anspruch 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Dosismessfilm (100) motorisch durch das Messgerät gezogen wird.
14. Dosismessverfahren nach Anspruch 11 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass Messwerte des Messgeräts über eine elektronische Verbindung an

einem Computer übertragen werden und insbesondere eine direkte Anzeige der Strahlendosis in "mJ/cm²" erfolgt.

5 15. Dosismessverfahren nach Anspruch 11 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass aus dem Messgerät eine Darstellung der Strahlendosis in Abhängigkeit vom Ort auf dem Dosismessfilm (100) ausgelesen wird.

10 16. Dosismessverfahren nach Anspruch 11 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Dosismessfilm (100) ausschließlich mit UV-Strahlung und insbesondere nur mit UV-C-Strahlung und noch kurzwelligerer elektromagnetischer Strahlung bestrahlt wird.

15 17. Verwendung eines Dosismessfilms (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Durchführung eines Dosismessverfahrens nach einem der Ansprüche 11 bis 16 in einem Messgerät mit einer Lichtquelle, die zur Abgabe von Licht mit zwei oder mehr unterschiedlichen Wellenlängen umschaltbar ist.

